

# Knastlak

## Produktbeskrivelse

Vandig knastlak, som kan genbehandles efter 30 minutter. Minimerer risikoen for gennemslag og misfarvning. Er tilsat blå røbestof, som gør det nemt at se, hvilke knaster der er behandlet. Den blå farve dækkes af efterfølgende slutmaling.

- **Ekstrem hurtigtørrende knastlak**
- **Brug den inde og ude**
- **Overmal med alle slags maling**



## Anvendelse

Anvendes til behandling af knaster på ubehandlet træ, inden- og udendørs. Herved mindskes risiko for gennemslag og efterfølgende misfarvning. Kan også anvendes på tidligere malede overflader. Knastgennemslag er et naturfænomen, som i visse tilfælde ikke kan spærres.

## Underlag

Skal være rent, tørt og fast.

## Behandling

Hvis der skal grundes med grundolie, gør dette inden påføring af knastlak.

## Påføring

Påføres med pensel.

Det bedste resultat opnås ved påføring af 2 tynde lag.

Kan efterfølgende overmales med grundmaling eller færdigmaling.

## Godt at vide

På områder med harpiks anbefales det at denne skrubes af inden påføring af knastlak.

## Forventet resultat

Overflade klar til videre behandling.

Kan overmales med både vandige og opløsningsmiddelholdige produkter.

## Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

## Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

Produkttype	Spærrende maling
Massefylde (kg/l)	1.01
Tørstof vægt (%)	35
Tørstof vol. (%)	32
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	1
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

## Nuværende TDS Version

december 2024

## Erstatter TDS Version

november 2024