

Archaia Kompositionsmaaling Væg & Loft

Produktbeskrivelse

Helmat væg- og loftmaling med en diffusionsåben overflade. Anbefales til lokaler hvor der stilles særlige æstetiske krav. Giver overfladen et klassisk helmat udtryk.

- Helmat finish
- Diffusionsåben
- Klassisk udtryk



Mærkninger



Anvendelse

Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor og sekundære rum.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.

Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.

Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

Påføring

Omrøres grundigt før brug.

Påfør med pensel eller rulle.

Skal påføres med pensel/anstryger for at opnå udseende så tæt på limfarvens udtryk som muligt.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.

Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.

Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Helmat åben overflade med klassisk udseende.

Sart ved berøring og tilsmudsning.

Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.

Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Rengøring og vedligehold

Overfladen opløses ikke af vand, den tåler let rengøring og kan genbehandles uden at gamle malingslag først skal fjernes.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Emulsionsmaling
Glans	Helmat;2
Massefylde (kg/l)	1.12
Tørstof vægt (%)	50
Tørstof vol. (%)	33
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Tæthed	Vanddamp EN 7783: Sd = 0.35 m svarende til klasse V2 Medium jfr. EN 1062-1. Vandoptag EN 7783: W24 = 0.06 svarende til klasse W3 Low jfr. EN 1062-1.
Fortynding	Skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

april 2025

Erstatter TDS Version

januar 2025