

Facade Impregnation

Produktbeskrivelse

Farveløs imprægnering med langtidsvirkende vand- og smudsafvisende effekt. Minimerer risikoen for saltudblomstringer og frostsprængninger. Giver en diffusionsåben behandling som beskytter ubehandlede overflader.

- Diffusionsåben
- Stærkt vandafvisende
- Smudsafvisende



Mærkninger



Anvendelse

Ubehandlede mineralske facader fx af cement, beton og tegl. Underlaget skal være nyt eller ubehandlet. Kan også anvendes på betonfliser.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Kan anvendes direkte på nye underlag. Mere end et år gamle overflader skal rengøres og tørre 24 timer inden behandling.

Behandling

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean. Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.
En påføring er oftest tilstrækkelig. Hvis endnu et lag er nødvendigt, bør dette påføres vådt-i-vådt. Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme. Undgå at arbejde i direkte solskin. Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval. Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning. Overfladen må ikke udsættes for frost 24 timer efter behandlingen er fuldført. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Farveløs overflade. Forventet holdbarhed 4 år. Overfladens holdbarhed afhænger af konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

OBS!

Afdæk vinduesglas, metal osv., da eventuelle stænk har matterende effekt.
Hvis overfladen senere ønskes malebehandlet, kan det tidligst ske 1 år efter påføring af Facade Impregnation.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1.00
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	5
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Tæthed	Vanddamp EN 7783: : Sd = 0.01 m svarende til klasse V1 High i henhold til EN 1062-
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

december 2024

Erstatter TDS Version

oktober 2024