

# Acryl Gulvmaling

## Produktbeskrivelse

Hurtigtørrende diffusionsåben acryl-gulvmaling. Anbefales til lokaler uden særlige funktionelle krav, brugsbetinget slid og tilsmudsning.

- Hurtigtørrende
- Diffusionsåben
- Gulner ikke



## Mærkninger



## Anvendelse

Gulve i opholdsrum, entre, kontor, pulterrum, fyrrum, depotrum og kælderrum.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Cementslam og curing afrenses ved maskinslibning.

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt, olie, voks og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.

Sæberester fjernes med Fluren 33.

Hårde, glatte underlag matslibes.

Betonskader udbedres med beton.

Revner, ujævnheder og huller spartles med epoxy spartel.

Beton grundes med Forankringsgrunder og træ grundes med Stop Primer

Bedst holdbarhed opnås ved 2 behandlinger.

Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

## Påføring

Pensel eller rulle.

Afstem valg af værktøj med krav til finish

Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning

Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader

Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme

Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

## Godt at vide

Sæt filt puder på møbler for at minimere mærker og ridser.  
Beskyt overfladen og steder med megen trafik og koncentreret slid.

## Forventet resultat

Halvblank overflade.

Tåler rengøring, herunder pletrengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, blød børste, vand og klud.

Undgå rengøringsmetoder og maskiner som ridser eller beskadiger den malede overflade.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Overfladen kan tages i brug efter 24 timer.

## Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

## Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetaåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

Produkttype	Acrylmaling
Glans	50;Halvblank
Massefylde (kg/l)	1.17
Tørstof vægt (%)	41
Tørstof vol. (%)	32
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dage)	110
Slidstyrke	Abrasion Resistance Index: 210
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

## **Nuværende TDS Version**

december 2024

## **Erstatter TDS Version**

oktober 2024