

Iso 5

Produktbeskrivelse

Mat væg- og loftmaling med spærrende egenskaber mod gennemslag fra vandopløselige farvestoffer. Anbefales til lokaler med middel funktionelle krav, der udsættes for moderat tilsmudsning og brugsbetinget slid.

- Væg- og loftmaling
- Lav glans
- Spærrende egenskaber



Mærkninger



Anvendelse

Opholdsrum, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler og butik.
Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader og tidligere malede underlag, hvor der er risiko for gennemslag, f.eks. fra sod, nikotin og tørre vandskjolder.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Hårde, glatte overflader matslibes.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.
Meget tilsmudsede eller misfarvede underlag behandles med Flügger Stop Primer.
Påfør 1-2 gange afhængig af gennemslag.

Påføring

Pensel eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af funktion og finish.

Godt at vide

Ved behov for reparation, fjern mindre mærker og snavs ved rengøring.

Pletreparationer udføres med samme materiale/batchnummer som oprindeligt anvendt.

Pletreparationer må forventes at være synlige i større eller mindre grad afhængig af kulør, glans, påføringsmetode, overflade, lys og betragtningsvinkel.

Større skader repareres med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Forventet resultat

Mat overflade med ensartet struktur og lav glans

Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

OBS!

Kan endvidere anvendes på trælofter og panelvægge.

Anvendes airless sprøjte er der risiko for dysestop og tilstopning af filtre, slange og pumpe med mindre disse er fuldstændig renseset for andet materiale.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Spærrende maling
Glans	5;Mat
Massefylde (kg/l)	1.47
Tørstof vægt (%)	62
Tørstof vol. (%)	45
Almindelig rækkeevne (m²/ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

maj 2025

Erstatter TDS Version

december 2024