

# 05 Wood Tex Udeakrylat

Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

## Produktbeskrivelse

Halvmat fyldig dækkende træbeskyttelse som skjuler træets åretegning. Tåler regnbyger 60 min efter påføring ved 20 °C og 60% RF. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

- Fyldig og let påføring
- Hurtig genbehandling
- Maksimal holdbarhed



## Anvendelse

Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader. Lyse træsorter f.eks. fyr og gran, tryk- eller vakuumimpregneret træ og industrigrundet træ. Underlaget skal være grundet, industrigrundet eller tidligere behandlet.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtindhold i træ inden malebehandling maks.:  
Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

## Behandling

Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean. Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner. Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne. Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes. Nyt eller bart afrenset træ behandles med Flügger 01 Wood Tex Grundolie. Overflader behandlet med grundolie grundmales med Flügger 02 Wood Tex Grundmaling. Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes. Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

## Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.

Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.

Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.

Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet

Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Undgå at arbejde i direkte solskin.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Forventet resultat

Halvmat og dækket overflade som skjuler træets åretegning.

Forventet holdbarhed 15 år.

Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udførelse og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer.

## OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.

Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

# Tekniske data

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Produkttype  | Træbeskyttelsesmaling       |
| Glans  | Halvmat;30                  |
| Massefylde (kg/l)                                    | 1.26                        |
| Tørstof vægt (%)                                     | 50                          |
| Tørstof vol. (%)                                     | 36                          |
| Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)         | 8                           |
| Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)                   | 10                          |
| Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)                   | 6                           |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +5°C                   |
| Luffugtighed   | Maks. luffugtighed 80 % RF. |
| Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)                     | 1                           |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)           | 5                           |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)                 | 28                          |
| Fortynding   | Vand                        |
| Rengøring af værktøj m.v.                            | Vand                        |

## Nuværende TDS Version

november 2022

## Erstatter TDS Version

maj 2022