

# Flügger EP-V Toplak

## Produktbeskrivelse

Helblank to-komponent vandig epoxy klarlak.

- Ekstra slidstærk
- Lakering med chips
- Diffusionsåben



## Mærkninger

CE

Name: Klar

✓

## Anvendelse

Anvendes til lakkering af gulv hvor der tilsættes chips.  
Gulner under påvirkning af UV-lys.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Tidligere lakkerede gulv vaskes med Grundrengøring og matslibes.  
Støvsug og tør efter med en godt opvredet klud.  
Påfør 2 gange.  
Er der mere end 24 timer mellem behandlingerne, skal overfladen matslibes.

## Påføring

Pensel eller rulle.  
Afstem valg af værktøj med krav til finish.  
Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning, undgå overlap og laksøer.  
Det er vigtigt med tynd og ensartet påføring af lakken.  
Hvis der påføres for meget, er der risiko for fugtindespærring.  
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.  
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Forventet resultat

Helblank, farveløs, ekstra slidstærk, robust og modstandsdygtig overflade. Spærrer ikke eventuel misfarvning fra træets indhold af lignin eller garvesyre. Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet. Overfladen kan tages i brug efter 24 timer.

## Rengøring og vedligehold

Tåler almindelig tilsmudsning, slid og rengøring med universal rengøringsmiddel og opvredet klud.

## OBS!

Sørg for god ventilation, så vandet fordamper inden malingen hærdner. Ved luftfugtighed over 85 % kan der opstå en mat og uensartet overflade. Læs og følg sikkerhedsbestemmelserne omhyggeligt.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Glans	Blank;90
Massefylde (kg/l)	1.07
Tørstof vægt (%)	47
Tørstof vol. (%)	44
Blandingsforhold	1:1
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Brugstid (Timer)	4
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

februar 2023

### Erstatter TDS Version

juli 2022

